




PRÉSENTATION DES GRANULÉS DE BOIS



- Cyclindre de sciure compressée
- Diamètre 6 mm
- Longueur 10-25 mm
- Sans liant chimique
- Pouvoir calorifique 4,8 KWh/kg
- 2 T pellets = 1000 litres fuel

- Cendre < 1%
- Humidité < 10 %
- Densité avec foisonnement 650 kg/m³
- Densité propre 1100 kg/m³
- Tests simples : apparence, quantité de poussière, frottement, mise à l'eau